



Die mineralische Spezialhaftbrücke
für feuchte Untergründe:

akurit tri-o-roll®

akurit tri-o-roll® Spezialhaftbrücke

Die Haftbrücke AKURIT tri-o-roll® findet ihren Einsatz auf allen Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Sie eignet sich zum Rollen, Streichen und Spritzen im Innen- wie auch Aussenbereich.

Anwendung

- für Untergründe mit erhöhter Restfeuchtigkeit
- für kalk- und kalkzementgebundene Putze CS I oder CS II auf Beton
- für Gipsputze auf Beton < 3% Restfeuchtigkeit
- auf glatten oder schlecht saugenden Untergründen
- für sulfatbelastete Untergründe
- für innen und aussen

Eigenschaften

- feinraue, griffige Oberflächenstruktur für nachfolgende Beschichtungen
- hydraulisch abbindend und erhärtend
- hoher Haftverbund
- rationelle Verarbeitung mit marktüblichen Spritzgeräten möglich



Technische Daten

Körnung	0 - 1 mm
Wasserbedarf	ca. 6,5 l/Sack
Trockenrohdichte	ca. 1,55 kg/dm ³
Verbrauch	ca. 0,33-0,45 kg/m ²
Haftzugfestigkeit auf Beton	≥ 0,5 MPa
Lieferform	15 kg/Sack

akurit ist eine Marke von Sievert

Sievert AG

Aspstrasse 44
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)
Tel. 052 235 38 00 | info@sievert.ch

Stand 01/2022

Gültig ab 1. Januar 2022

www.sievert.ch