

# M15 Z50

## Mineralischer Mauermörtel

**quick-mix**  
Eine Marke von **sievert**



### Mineralischer Mauermörtel

Normalmauermörtel M15 gemäss EN 998-2  
NM III gemäss DIN 20000-412

- Druckfestigkeit:  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$



### ANWENDUNGEN

- zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Mauerwerk
- zur Erstellung von Pfeilern und Trennwänden
- nicht geeignet für hochwärmedämmendes Mauerwerk
- für aussen und innen

### EIGENSCHAFTEN

- gute Kellgängigkeit
- hohes Standvermögen
- eingestelltes Wasserrückhaltevermögen
- mineralisch
- Brandverhalten A1 - nicht brennbar
- gute Schalldämmung

### ZUSAMMENSETZUNG

- Portlandkalksteinzement CEM II / A-LL 42,5 R gemäss EN 197-1
- anteilig aus zirkulären hochwertigen  $\text{CO}_2$  sequestrierten Sekundärrohstoffen zirkulit®
- Füller und Gesteinskörnung gemäss EN 13139
- fein fraktionierte Kalksteinbrechsande
- Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften

### UNTERGRUND

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Beschaffenheit /<br/>Prüfungen</b> | ■ Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, frostfrei und zur Aufnahme von Mörtel geeignet sein.   |
| <b>Vorbereitung</b>                   | ■ Mauersteine müssen trocken, saugfähig, frostfrei und frei von haftvermindernden Rückständen sein.<br>■ Stark saugende Mauersteine vornässen. |

# M15 Z50

## Mineralischer Mauermörtel

**quick-mix**  
Eine Marke von **sievert**



### VERARBEITUNG

|   |   |
|---|---|
| <b>Temperatur</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht verarbeiten und trocknen/abbinden lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30 °C, direkter Sonneneinstrahlung, stark erwärmten Untergründen und/oder starker Windeinwirkung.</li></ul>  |
| <b>Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungsfähige Konsistenz einstellen.</li><li>■ Trockenmörtel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser maximal 2 bis 3 Minuten konsistenzgerecht anmischen.</li><li>■ Beim händischen Anmischen zunächst die bei den technischen Daten angegebene Wassermenge in ein sauberes Gefäss vorlegen und danach Trockenmörtel einstreuen. Sauberes Leitungswasser verwenden.</li><li>■ Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und anschliessend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufrühren und Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen.</li><li>■ Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.</li></ul> |
| <b>Auftragen</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mörtel mit der Kelle in gewünschter Schichtdicke auf dem Mauerwerk auftragen, Steine versetzen und überstehenden Mörtel abstreifen. Auf vollfugiges Vermauern ist zu achten. Evtl. vorhandene Mörteltaschen verfüllen.</li></ul>  |
| <b>Verarbeitbare Zeit</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ ca. 2 - 3 Stunden</li><li>■ Zeitangaben beziehen sich auf +20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.</li><li>■ Bereits angesteifter Mörtel darf nicht mehr mit zusätzlichem Wasser verdünnt, aufgemischt oder weiterverarbeitet werden.</li></ul>   |
| <b>Trocknung / Erhärtung</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Das frische Mauerwerk ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schützen (z. B. durch Abhängen mit Folie).</li><li>■ Nach Fertigstellung oder bei Arbeitsunterbrechung ist das Mauerwerk durch geeignete Massnahmen, wie z. B. Abdecken der Mauerkronen, vor Schlagregen und Feuchtigkeit zu schützen.</li></ul>  |
| <b>Werkzeugreinigung</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</li></ul>  |

### LIEFERFORM

- 25 kg/Sack
- lose im Silo

### LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.
- Bei sachgerechter, trockener Lagerung im verschlossenen Originalgebinde für mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum chromatarm.

### VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: je nach Steinformat
- Ergiebigkeit: ca. 17 l Nassmörtel pro 25 kg/Sack

# M15 Z50

## Mineralischer Mauermörtel

**quick-mix**  
Eine Marke von **sievert**



### TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkttyp</b>  | Normalmauermörtel   |
| <b>Druckfestigkeitsklasse</b>  | M 15 gemäss EN 998-2  |
| <b>Mörtelgruppe</b>  | NM III gemäss DIN 20000-412   |
| <b>Körnung</b>   | 0 – 1,4 mm  |
| <b>Wasserbedarf</b>  | ca. 4,6 l pro 25 kg/Sack  |
| <b>Verbundfestigkeit / Haftscherfestigkeit</b>                         | ≥ 0,11 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>Chloridgehalt</b>   | ≤ 0,1 M.-%  |
| <b>Brandverhalten</b>  | A1 (nicht brennbar) gemäss EN 13501   |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu</math></b>                     | 15/35 (Tabellenwert EN 1745)  |
| <b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10,dry,mat.}</math> für P=50%</b> | ≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)  |
| <b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10,dry,mat.}</math> für P=90%</b> | ≤ 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)  |
| <b>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</b>                               | Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgemässer Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anh. B |

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Sicherheit</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.</li><li>■ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.</li></ul>                                       |
| <b>GISCODE</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)</li></ul>  |
| <b>Entsorgung</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.</li><li>■ Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.</li><li>■ Materialreste können gemäss Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschlämme) entsorgt werden.</li></ul> |

### ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes sind ausschliesslich für die Anwendung des Produktes in der Schweiz gültig. Es gelten die allgemeinen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserverbandes SMGV und die Empfehlung SIA V 242/1 Verputz und Gipserarbeiten sowie das vorliegende Merkblatt. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Fachberater oder an unser Vertriebsbüro in Ober-Ohringen (Seuzach). Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.